

 aromat
CATÁLOGO DE PRODUTOS

AROMAT.COM.BR

SOLVENTES			FAIXA DE DESTILAÇÃO 760 mmHg	DENSIDADE g / cm ³	PARÂMETROS DE SOLUBILIDADE			SOLUBILIDADE (% MASSA) 20 °C		PONTO DE FULGOR (°C)	CAS NUMBER
					δ D	δ P	δ H	Solvente na Água	Água no Solvente	Vaso Fechado	
HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS											
Braskem Ezolem 6/13			60 - 135	0,690	15,1	0,0	1,0	Não miscível	Não miscível	<20,0	8006-61-9
Braskem Aguarrás			135 – 235	0,760	16,2	0,0	0,4	Não miscível	Não miscível	28,0	68477-37-4
Braskem Sensitis 17/21			170 - 210	0,750	15,4	0,0	0,0	Não miscível	Não miscível	52,0	68551–18–8
Querosene			150 – 300	0,770 – 0,820						40,0	8008-20-6
HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS											
Braskem Tolueno			110 – 112	0,870	18,0	1,4	2,0	Não miscível	Não miscível	4,5	108-88-34
Braskem Xileno			136 – 143	0,860	17,8	1,2	2,1	Não miscível	Não miscível	30,0	1330-20-74
Pluract 9 (AB 9)			156 – 170	0,880	17,6	1,9	2,2	Não miscível	Não miscível	40,0	64742-95-6
CETONAS ¹ / ÁLCOOIS ² / ÉSTERES ³ / ÉTERES ⁴ / GLICÓIS ⁵											
Ciclohexanona ¹			153 – 571	0,947	17,8	6,3	5,1	2,3	8,0	44,0	108-94-1
Carbonato de Propileno ³			195 – 253	1,2047	-	-	-	Completa	Completa	116,0	108-32-7
Isoforona ¹			215 – 220	0,923	16,6	8,2	7,4	1,2	4,3	84,4	78-59-1
Monoetileno Glicol (MEG) ⁵			193-201	1,115	17,0	11,0	36,0	Completa	Completa	112,7	107–21–1
2-Etil-Hexanol ²			183 – 186	0,830	15,9	3,3	11,9	0,1	2,6	77,3	104-76-7
Butil Glicol ⁴			169 – 173	0,901	15,9	5,1	12,3	Completa	Completa	67,0	111-76-2
Acetato de Butila ³			124 – 127	0,881	15,8	13,7	6,3	0,53	1,6	27,0	123-86-4
Metil Etil Cetona (MEK) ¹			78 – 81	0,800	16,0	9,1	5,1	27,0	12,5	-3,3	79-93-3
HE-70S ⁴			72 – 73	0,740	14,0	3,7	3,3	3,7	2,8	<10,0	637-92-3

DIÓXIDO DE TITÂNIO	TINTAS										PLÁSTICOS		SISTEMAS CIMENTÍCIOS
	COLOR INDEX	DECORATIVAS		GRÁFICAS		REPINTURA AUTOMOTIVA		TINTA INDUSTRIAL		TINTA EM PÓ	MASTER BATCH	PLÁSTICOS DE ENGENHARIA	ARGAMASSAS/SELANTES
		BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE				
DIÓXIDO DE TITÂNIO													
Tiona R-KB -2	PW 6	●	●	◐	◐	●	●	●	●	●	●	●	●
Tiona - 242	PW 6		◐							◐	●	●	●
Tiona - 592	PW 6	●	●	◐	◐	●	●	●	●	●	●	●	●

PIGMENTOS COMPLEXOS INORGÂNICOS

TINTAS

REGULATÓRIO

DECO

OUTROS SEGMENTOS

ARCTIC

FDA

CONEG

ROHS

ÁGUA

SOLVENTE

IMPRESSÃO

REPINTURA
AUTOMOTIVA

INDUSTRIAIS

TINTA EM PÓ

PLÁSTICOS

DENSIDADE
(g / cm³)

ABSORÇÃO DE
ÓLEO (ml/ 100g)

TÉRMICA (°C)

TAMANHO MÉDIO
DE PARTÍCULA μm

SOLIDEZ À LUZ (1:8)

PLENO

CORTE 1:10

PIGMENTO

COLOR INDEX (C.I.)

APLICAÇÃO

PROPRIEDADES

YELLOW 193

PBr 24



4,5

--

800

0,7

8

YELLOW 195

PBr 24



4,5

--

800

0,7

8

YELLOW 10C242

PBr 24



4,4

14

>800

0,7

8

YELLOW 10C112

PY 53



4,6

11

>800

1,5

8

BROWN 10P857

PBr 33



4,9

--

>800

1,1

8

BROWN 19 FDA

PBk 12



4,1

--

800

2,0

8

BROWN 156

PBk 12



4,9

--

800

1,7

8

BLACK 411A

PBr 29



5,2

14

>800

1,0

8

BLACK 1G

PBr 28



5,5

11

800

1,5

8

BLACK 10P922

PG 17




5,2

--

>800

1,7

8



PRINCIPAIS APLICAÇÕES (MEDIANTE TESTE DE PERFORMANCE)



APLICAÇÕES SECUNDÁRIAS (MEDIANTE TESTE DE PERFORMANCE)

1 – FDA 21CFR 178.3297

PIGMENTOS
COMPLEXOS
INORGÂNICOS

TINTAS

REGULATÓRIO DECO OUTROS SEGMENTOS

ARCTIC

FDA

CONEG

ROHS

ÁGUA

SOLVENTE

IMPRESSÃO

REPINTURA
AUTOMOTIVA

INDUSTRIAIS

TINTA EM PÓ

PLÁSTICOS

DENSIDADE
(g / cm³)

ABSORÇÃO DE
ÓLEO (ml/ 100g)

TÉRMICA (°C)

TAMANHO MÉDIO
DE PARTÍCULA μm

SOLIDEZ À LUZ (1:8)

PLENO CORTE 1:10

PIGMENTO

COLOR INDEX (C.I.)

APLICAÇÃO

PROPRIEDADES

VIOLET 92
BLUE 424
BLUE 214
BLUE 3

PV 14
PB 28
PB 28
PB 28

		✓	✓	◐	◐	◐	●	●	●	●	3,8	15	>600	2,7	6
✓	✓ ¹	✓	✓	◐	◐	◐	●	●	●	●	3,7	17	>800	2	8
✓	✓ ¹	✓	✓	◐	◐	◐	◐	◐	◐	●	4,1	17	>800	0,9	8
✓		✓	✓	◐	◐	◐	●	●	●	●	4,2	30	>800	1,1	8

AMARELOS
DE CROMO

TINTAS

DECORATIVAS IMPRESSÃO OUTROS SEGMENTOS RESISTÊNCIA

ÁGUA SOLVENTE FLEXOGRAFIA ROTOGRAVURA OFFSET BASE ÁGUA REPINTURA AUTOMOTIVA INDUSTRIAIS TINTA EM PÓ PLÁSTICOS CONSTRUÇÃO CIVIL DENSIDADE (g / cm³) ABSORÇÃO DE ÓLEO (ml/ 100g) TÉRMICA (°C) QUÍMICA ÁCIDO ÁLCALI LUZ PLENO 1:10 (TiO₂) PLENO CORTE 1:10

PIGMENTO	COLOR INDEX (C.I.)	APLICAÇÃO										PROPRIEDADES									
Amarelo A-241 T	PY 34	NA	NA	●	●	NA	NA	◐	●	◐	NA	5,3	21	150	5	4	5	4			
Amarelo A-530 FM	PY 34	NA	NA	◐	◐	NA	●	●	◐	◐	NA	5	27	200	5	4	6	7			
Amarelo A-531 T	PY 34	NA	NA	●	●	NA	●	◐	◐	◐	NA	5,3	29	180	5	4	6	7			
Amarelo A-531 T LZ	PY 34	NA	NA	●	●	NA	●	●	●	◐	NA	5,3	29	200	5	4	6	7			
Amarelo A-533 FM	PY 34	NA	NA	◐	◐	NA	●	●	◐	◐	NA	5,8	32	232	5	4	8	7			
Amarelo A-761 T	PY 34	NA	NA	●	●	NA	◐	◐	◐	◐	NA	4,5	30	180	5	4	6	7			
Amarelo A-762 FM	PY 34	NA	NA	●	●	NA	◐	◐	◐	◐	NA	4,6	23	200	5	4	5	5			
Amarelo A-791 FM	PY 34	NA	NA	◐	◐	NA	◐	●	◐	◐	NA	4,7	26	180	5	4	6	7			
Amarelo A-800 FM	PY 34	NA	NA	◐	◐	NA	●	●	◐	◐	NA	4,7	23	232	5	4	8	7			
Amarelo A-837 FM	PY 34	NA	NA	◐	◐	NA	◐	●	◐	●	NA	5,3	26	200	5	4	6	7			
Amarelo A-1011 FM	PY 34	NA	NA	◐	◐	NA	◐	●	◐	◐	NA	4,5	23-31	200	5	4	5	7			
Amarelo AZ-16	PY 36	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA										
Amarelo CBZ-18	PY 36	NA	NA	NA	NA	NA	●	●	NA	NA	NA	3,5	32	120	3	3	6	6			

LARANJAS
MOLIBDATO

TINTAS

DECORATIVAS

IMPRESSÃO

OUTROS SEGMENTOS

RESISTÊNCIA

ÁGUA SOLVENTE FLEXOGRAFIA ROTOGRAVURA OFFSET BASE ÁGUA REPINTURA AUTOMOTIVA INDUSTRIAIS TINTA EM PÓ PLÁSTICOS CONSTRUÇÃO CIVIL DENSIDADE (g / cm³) ABSORÇÃO DE ÓLEO (ml/ 100g) TÉRMICA (°C) QUÍMICA ÁCIDO ÁLCALI LUZ PLENO 1:10 (TiO₂)

PLENO CORTE 1:10

PIGMENTO

COLOR INDEX (C.I.)

APLICAÇÃO

PROPRIEDADES

Laranja NM-33 T

PR 104

NA NA ● NA NA ●/● ● ●/● ●/● NA 4,9 25 180 5 4 6 7



Laranja NM-33 LZ

PR 104

NA NA ● NA NA ● ● ●/● ●/● NA 5,3 30 232 5 4 8 7



Laranja NM-37 FM

PR 104

NA NA ● NA NA ●/● ● ●/● ● NA 5,3 30 232 5 4 8 7



Laranja NM-43 LZ

PR 104

NA NA ●/● NA NA ● ● ●/● ●/● NA 5,3 30 232 5 4 8 7



Laranja NM-43 FM

PR 104

NA NA ●/● NA NA ● ● ●/● ● NA 5,3 30 232 5 4 8 7



PIGMENTOS
ORGÂNICOS

TINTAS

POLÍMEROS

TINTA IMPRESSÃO

AUTOMOTIVA	DECORATIVA	INDUSTRIAL	TINTA EM PÓ	TEXTIL	PVC	BORRACHA	PS	PP	PE	PU	TINTA GRÁFICA - OFFSET	TINTA GRÁFICA - BASE ÁGUA	TINTA GRÁFICA - BASE SOLVENTE	TINTA UV	INTEMPÉRIE	ABSORÇÃO DE ÓLEO (ml/100g)	TÉRMICA (°C)	LUZ	PLENO	CORTE 1:10
------------	------------	------------	-------------	--------	-----	----------	----	----	----	----	---------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------	------------	-------------------------------	--------------	-----	-------	------------

PIGMENTO	COLOR INDEX (C.I.)	APLICAÇÃO														PROPRIEDADES							
Azul SV 15:1	PB 15:1														7	45	280	7 - 8					
Azul - AF3I	PB 15:3														7	40	200	7 - 8					
Azul AF 150	PB 15:4															45	200	7 - 8					
Azul BMD3	PB 15:3														7	40	200	7 - 8					
Azul BGL4	PB 15:4															45	200	7 - 8					
Azul BU 65	PB 29														5	38	300	8					
Azul BU 85	PB 29														5	38	300	8					
Corimax Blue A3R	PB 60														4 - 5	53	200	7 - 8					
Verde GF7I	PG 7														7	32	200	7 - 8					
Verde GF7P	PG 7														7 - 8	35	280	7 - 8					
Corimax Orange RN	PO 5															4 - 5	43	140	6				
Corimax Orange G	PO 13														4	53	180	4					
Corimax Orange GP	PO 64														5	-	280	7 - 8					

PIGMENTOS
ORGÂNICOS

TINTAS

POLÍMEROS

TINTA IMPRESSÃO

AUTOMOTIVA	DECORATIVA	INDUSTRIAL	TINTA EM PÓ	TEXTIL	PVC	BORRACHA	PS	PP	PE	PU	TINTA GRÁFICA - OFFSET	TINTA GRÁFICA - BASE ÁGUA	TINTA GRÁFICA - BASE SOLVENTE	TINTA UV	INTERPÉRIE	ABSORÇÃO DE ÓLEO (ml/100g)	TÉRMICA (°C)	LUZ	PLENO	CORTE 1:10
------------	------------	------------	-------------	--------	-----	----------	----	----	----	----	------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------	------------	----------------------------	--------------	-----	-------	------------

PIGMENTO	COLOR INDEX (C.I.)	APLICAÇÃO														PROPRIEDADES					
Corimax Red 2BM	PR 48:4	●	●					●	●			●	●			4	45	180	5		
Corimax Red CN	PR 53:1					●	●		●							3	53	240	3		
Corimax Red CNS	PR 53:1	●		●		●	●		●		●	●	●	●		3	53	180	3		
Corimax Red 4BP	PR 57:1		●	●		●	●	●	●	●						4 - 5	-	240	6 - 7		
Corimax Red 4BGL	PR 57:1												●			3	53	160	3 - 4		
Corimax Red FGR	PR 112		●		●						●	●		●		4 - 5	55	140	5 - 6		
Corimax Red 122A	PR 122	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		4 - 5	53	180	7		
Corimax Red FBB02	PR 146	●			●						●	●	●	●		4 - 5	55	180	5		
Corimax Red RN	PR 166	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			5	45	270	8		
Corimax Red F5RK	PR 170	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			3	50	180	5 - 6		
Corimax Red 3885	PR 179	●	●								●		●	●		5	48	200	7		
Corimax Red 2030H	PR 254	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		4 - 5	50	280	7 - 8		

PIGMENTOS
ORGÂNICOS

TINTAS

POLÍMEROS

TINTA IMPRESSÃO

- AUTOMOTIVA
- DECORATIVA
- INDUSTRIAL
- TINTA EM PÓ
- TEXTIL
- PVC
- BORRACHA
- PS
- PP
- PE
- PU
- TINTA GRÁFICA -
OFFSET
- TINTA GRÁFICA -
BASE ÁGUA
- TINTA GRÁFICA -
BASE SOLVENTE
- TINTA UV
- INTEMPÉRIE
- ABSORÇÃO DE
ÓLEO (ml/100g)
- TÉRMICA (°C)
- LUZ
- PLENO
- CORTE 1:10

PIGMENTO	COLOR INDEX (C.I.)	APLICAÇÃO														PROPRIEDADES					
Corimax Violet SL-1	PV 3															3	50	140	3		
Corimax Violet E3B	PV 19															4 - 5	53	200	7		
Corimax Violet E5B02	PV 19															4 - 5	53	200	7		
Corimax Violet ER02	PV 19															4 - 5	53	200	7		
Corimax Violet RL-R	PV 23															4 - 5	53	260	7 - 8		
Corimax Violet RLS-B	PV 23															4 - 5	53	200	7		
Corimax Yellow 10G	PY 3															5	50	140	7		
Corimax Yellow GW	PY 12															2 - 3	-	160	3		
Corimax Yellow GR	PY 13															5	-	200	4		
Corimax Yellow GR-S	PY 13															5	-	140	4		
Corimax Yellow 2GS	PY 14															5	45	180	3		
Corimax Yellow RN	PY 65															5	-	140	6		

PIGMENTOS ORGÂNICOS		TINTAS			POLÍMEROS				TINTA IMPRESSÃO													
		AUTOMOTIVA	DECORATIVA	INDUSTRIAL	TINTA EM PÓ	TEXTIL	PVC	BORRACHA	PS	PP	PE	PU	TINTA GRÁFICA - OFFSET	TINTA GRÁFICA - BASE ÁGUA	TINTA GRÁFICA - BASE SOLVENTE	TINTA UV	INTEMPÉRIE	ABSORÇÃO DE ÓLEO (ml/100g)	TÉRMICA (°C)	LUZ	PLENO	CORTE 1:10
PIGMENTO	COLOR INDEX (C.I.)	APLICAÇÃO												PROPRIEDADES								
Corimax Yellow 5GX	PY 74																4 - 5	45	140	6		
Corimax Yellow 2GX70	PY 74																4 - 5	50	140	6 - 7		
Corimax Yellow HR02	PY 83																4 - 5	45	200	7 - 8		
Corimax Yellow 3RLP	PY 110																4 - 5	52	260	7 - 8		
Corimax Yellow 2R	PY 139																4 - 5	52	250	7		
Corimax Yellow 150	PY 150																4 - 5	52	200	7 - 8		
Corimax Yellow H4G	PY 151																4 - 5	50	200	6		
Corimax Yellow H3G	PY 154																4 - 5	56	180	7		
Corimax Yellow HGR	PY 191																4 - 5	-	300	7 - 8		

ÓXIDOS
DE FERRO

TINTAS

DECORATIVAS

IMPRESSÃO

OUTROS SEGMENTOS

RESISTÊNCIA

ÁGUA	SOLVENTE	FLEXOGRAFIA ROTOGRAVURA	OFFSET	BASE ÁGUA	REPINTURA AUTOMOTIVA	INDUSTRIAIS	TINTA EM PÓ	PLÁSTICOS	CONSTRUÇÃO CIVIL	DENSIDADE (g / cm ³)	ABSORÇÃO DE ÓLEO (ml/ 100g)	TÉRMICA (°C)	QUÍMICA		LUZ		PLENO	CORTE 1:10
													ÁCIDO	ÁLCALI	PLENO	1:10 (TiO ₂)		

PIGMENTO	COLOR INDEX (C.I.)	APLICAÇÃO										PROPRIEDADES							
Amarelo Arox 930	PY 42	●	●	◐	◐	◐	●	◐	◐	◐	4,1	30	180	5	5	8	8		
Amarelo Arox 938	PY 42	●	●	◐	◐	◐	●	◐	◐	◐	4,1	30	180	5	5	8	8		
Amarelo Arox 980	PY 42	●	●	◐	◐	◐	●	◐	◐		3,0	60	180	5	5	7-8	7-8		
Vermelho Arox 130	PR 101	●	●	◐	◐	●	●	●	◐	●	5,1	20	300	5	5	8	8		
Vermelho Arox 132	PR 101	●	●	◐	◐	●	●	●	◐	●	5,0	20	220	5	5	8	8		
Vermelho Arox F110	PR 101	●	●	◐	◐	●	●	●	◐	●	5,0	20	220	5	5	8	8		
Vermelho Arox 180	PR 101	●	●	◐	◐	●	●	●	◐	●	5,0	20	220	5	5	8	8		
Preto Arox 430	PBk 11	●	◐			◐	◐	◐	◐	●	4,6	20	120	5	5	8	8		
Preto Arox 422 HTS	PBk 11	●	◐			◐	◐	◐	◐	●	4,1	20	120	5	5	8	8		
Laranja Arox 960	Mistura	●	◐			◐	◐	◐	◐	●	4,5	25	160	5	5	8	8		
Marrom Arox 678	Mistura	●	◐			◐	◐	◐	◐	●	4,7	20-30	160	5	5	8	8		
Marrom Arox 686	Mistura	●	◐			◐	◐	◐	◐	●	4,7	20-30	160	5	5	8	8		
Marrom Arox 610	Mistura	●	◐			◐	◐	◐	◐	●	4,7	20-30	160	5	5	8	8		
Marrom Arox 663	Mistura	●	◐			◐	◐	◐	◐	●	4,7	15-25	160	5	5	8	8		

TINTAS													
MODIFICADORES REOLÓGICOS ARGILAS										POLARIDADE INDICADA			
	INDUSTRIAIS		AUTOMOTIVAS		DECORATIVAS		TINTAS DE / IMPRESSÃO MADEIRA						
	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	UV	BAIXA	MÉDIA	ALTA	
ARGILAS ORGANOFILICAS													
Bentone 27		●		●		◐					[Progress bar]		
Bentone 30		●		●		●		●		[Progress bar]			
Bentone 34		●		●		●		●		[Progress bar]			
Bentone 38		●		●		●		◐		[Progress bar]			
Bentone SD-1		●		●		●		●		[Progress bar]			
Bentone SD-2		●		●		●		●	●	[Progress bar]			
Bentone EW	●				●					[Progress bar]			
Arogel	●				●					[Progress bar]			
Thixatrol ST		●		●				◐		●	●	◐	
Thixatrol GST		●		●				◐		●	●	◐	
MPA 60X		●								●	●		
MPA 4020X		●							◐			◐	
MPA 4020 BA		●							◐		◐	◐	

TINTAS

MODIFICADORES
REOLÓGICOS
URETÂNICOS

INDUSTRIAIS

DECORATIVAS

IMPRESSÃO

CONCENTRADOS
DE PIGMENTOS

BASE
ÁGUA

BASE
ÁGUA

BASE
ÁGUA

BASE
ÁGUA

Rheolate 212
Rheolate 255
Rheolate 278
Rheolate 288
Rheolate 310
Rheolate FX1070
Rheolate FX1010



MODIFICADORES ACRÍLICOS	TINTAS							
	INDUSTRIAIS		DECORATIVAS		IMPRESSÃO		CONCENTRADOS DE PIGMENTOS	
	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	
Rheolate RX-01			●				◐	
Rheolate RX-04			●				◐	

MODIFICADORES REOLÓGICOS DIVERSOS	TINTAS									
	INDUSTRIAIS		DECORATIVAS		IMPRESSÃO		AUTOMOTIVA		CURA UV	
	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE		
Post [®] 4		●		◐						
Thixatrol [®] GST & ST		●				◐				
Thixatrol [®] Plus & Max						◐				
Thixatrol [®] Série P200X		●				◐				
Thixcin [®] R		●								
ADITIVOS ANTISSEDIMENTANTES										
M-P-A 14		●		◐				●		
M-P-A 60MS & 60X		●						●		
M-P-A 1078X		●						●		
M-P-A 2000X		●						●		
M-P-A 4020BA & 4020X		●						●	◐	

AGENTES
DISPERSANTES &
UMECTANTES

TINTAS

INDUSTRIAIS

DECORATIVAS

IMPRESSÃO

REPINTURA AUTOMOTIVA

CURA UV

BASE
ÁGUA

BASE
SOLVENTE

BASE
ÁGUA

BASE
SOLVENTE

BASE
ÁGUA

BASE
SOLVENTE

BASE
ÁGUA

BASE
SOLVENTE

Nuosperse 657 NA

Nuosperse 2000

Nuosperse 2006

Nuosperse 9100

Nuosperse 9850

Nuosperse FA 115

Nuosperse FA 182

Nuosperse FA 192

Nuosperse FA 196

Nuosperse FA 620

Nuosperse FN 211

Nuosperse FN 260

Nuosperse FN 265

Nuosperse FN 1566



AGENTES DISPERSANTES & UMECTANTES	TINTAS									
	INDUSTRIAIS		DECORATIVAS		IMPRESSÃO		REPINTURA AUTOMOTIVA		CURA UV	
	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE		
Nuosperse FX 365	●		●				●			
Nuosperse FX 504			●							
Nuosperse FX 600	●		●		●		●			
Nuosperse FX 605			●		●					
Nuosperse FX 609	●		●				●			
Nuosperse FX 610			●							
Nuosperse FX 9086		●								
Nuosperse W-22			●		●				◐	
Nuosperse W-28			●		●				◐	
Nuosperse W-30			●		●					
Nuosperse W-33	●		◐		●		●		◐	
Nuosperse XL-1/80		●		●						

ANTIESPUMANTES	TINTAS						
	INDUSTRIAIS		DECORATIVAS		IMPRESSÃO		CURA UV
	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	
Dapro DF 1760	●		●		●		●
Dapro DF 6800		●				●	
Dapro DF 7015			◐				
Dapro W 77	●		●		◐		
Dapro DF MOM		●		◐		◐	

RESINAS/POLÍMEROS



TINTAS / CONSTRUÇÃO CIVIL

ÉTERES DE
CELULOSE /
POLÍMEROS

INDUSTRIAIS

DECORATIVAS

IMPRESSÃO

ARGAMASSAS

REVESTIMENTOS
CIMENTÍCIOS

BASE
ÁGUA

BASE
SOLVENTE

BASE
ÁGUA

BASE
SOLVENTE

BASE
ÁGUA

BASE
SOLVENTE

HPMC

HEC

Vinamat 8020



ADITIVOS ESPECIAIS	PLÁSTICOS						
	BORRACHA	PVC	PS	PP	PE	PU	PLÁSTICO DE ENGENHARIA
LICA	●	●	●	●	●	●	
CAPOW				●	●		●
KEN-STAT	●	●	●	●	●		
KEN-REACT	●	●	●	●	●	●	●

ADITIVOS ESPECIAIS	TINTAS							
	INDUSTRIAIS				DECORATIVAS		IMPRESSÃO	
	PLÁSTICOS		CONSTRUÇÃO CIVIL		OUTROS			
	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE		
SODASIL P 95	●	●	●	●	●	●	◐	◐
AKF								●
GELOXAL 10								●

TINTAS									
CERAS MICRONIZADAS	INDUSTRIAIS		DECORATIVAS		IMPRESSÃO / MADEIRA		CURA UV		TINTA EM PÓ
	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	
CERA SINTÉTICA									
MP 22 XF	●	●	●	●	●	●	●	●	●
POLIETILENO									
MPP 230 F	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MPP 308 VF	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MPP 611 XF	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MPP 620 XF	●	●	●	●	●	●	●	●	●
POLIPROPILENO									
PROPYLMATTE 31	●	●	●	●	●	●	●	●	
MICROPRO 400	●	●	●	●	●	●	●	●	
MICROPRO 400W									
MICROMATTE 1213 UVW	●	●							

TINTAS									
CERAS MICRONIZADAS	INDUSTRIAIS		DECORATIVAS		IMPRESSÃO / MADEIRA		CURA UV		TINTA EM PÓ
	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	
	POLIPROPILENO								
PROPYLTEX 50	●	●	●	●	●	●	●	●	
PROPYLTEX 100 S	●	●	●	●	●	●	●	●	
PROPYLTEX 200 S	●	●			●	●	●	●	
PROPYLTEX 200 SF	●	●			●	●	●	●	
PROPYLTEX 230S 3034	●	●			●	●	●	●	
PROPYLTEX 230S 3639	●	●			●	●	●	●	
PROPYLTEX 270S 1518	●	●			●	●	●	●	
PROPYLTEX 270S 18523	●	●			●	●	●	●	
PROPYLTEX 325S	●	●			●	●	●	●	

TINTAS									
CERAS MICRONIZADAS	INDUSTRIAIS		DECORATIVAS		IMPRESSÃO / MADEIRA		CURA UV		TINTA EM PÓ
	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	
BLEND PTFE / SINTÉTICA									
SYNFLUO 178 VF	●	●	●	●	●	●	●	●	
SYNFLUO 178 XF	●	●	●	●	●	●	●	●	
SYNFLUO 180 XF	●	●			●	●	●	●	
BLEND POLIETILENO / PTFE									
POLYFLUO 190	●	●				●		●	●
POLYFLUO 523XF	●	●			●	●	●		●
POLYFLUO 540	●	●			●	●	●		●
POLYBLEND 100 XF	●	●			●	●	●		
POLYSILK 14	●	●			●	●	●	●	
PTFE									
FLUO HT	●	●			●	●	●	●	
FLUO 750 TX									●

TINTAS									
CERAS MICRONIZADAS	INDUSTRIAIS		DECORATIVAS		IMPRESSÃO / MADEIRA		CURA UV		TINTA EM PÓ
	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	
CARNAÚBA									
MICROKLEAR 116	●	●	●	●	●	●	●	●	
BLEND AMIDA SINTÉTICA E OUTRAS									
MICROMIDE 520	●	●			●	●	●	●	●
MICROMIDE 520XF	●	●			●	●	●	●	●
SUPERGLIDE 904	●	●			●	●	●	●	●
COMBINAÇÕES DE CERAS									
SUPERSLIP 6530	●	●			●	●	●	●	●
SYNSLIP 3750	●	●			●	●	●	●	●
OXIDADAS									
AQUA POLYFLUO 411	●	●	●	●	●	●	●	●	
AQUAWAX 214VF									●

TINTAS									
CERAS MICRONIZADAS	INDUSTRIAIS		DECORATIVAS		IMPRESSÃO / MADEIRA		CURA UV		TINTA EM PÓ
	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	BASE ÁGUA	BASE SOLVENTE	
	EMULSÃO POLIETILENO / PARAFINA								
AQUABEAD 270E	●	◐			●	◐	●	◐	
HIDROREPELENTE									
AQUABEAD 519	◐	●			◐	●	◐	●	
MICRO ESFÉRAS DE POLIURETANO MODIFICADAS									
MICROTOUCH 850XF	◐	●			◐	●	◐	●	
PTFE MODIFICADA DE ALTO PESO MOLECULAR									
MICROTEX 511									●

TUDO É UMA QUESTÃO **DE QUÍMICA!**

E a nossa dá certo com a sua.

Traga seus desafios para a Aromat e conte
com as nossas soluções personalizadas.

Estamos à sua disposição!



(11) 4344.3906

vendas.ar@aromat.com.br

aromat.com.br

Estrada dos Casa, 2301

Dos Casa • São Bernardo do Campo

SP • 09840-000

